



## SOLID KS 1010

Антигравийное средство под пистолет

**Артикул:** 310.1010 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: серый

**Артикул:** 311.1110 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: черный

### КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:

Антигравий **KS 1010**

### ОПИСАНИЕ:

SOLID 1010 KS антигравий, представляющий собой смесь синтетических плёнкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии, органических растворителей и функциональных добавок.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия.

Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

### Технические характеристики:

**Внешний вид:** Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное

**Цвет:** Чёрный, серый, белый

**Массовая доля нелетучих веществ, %:** не менее 55

### Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя,  
мкм  
150-250

Толщина мокрого слоя,  
мкм

370-610

Теоретический расход,  
г/м<sup>2</sup>

450-700

### Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 150 мкм: Температура

Степень высыхания

+20°C

До степени 3, час, не более

[www.solid-auto.ru](http://www.solid-auto.ru)





### Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала **KS 1010** должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать обезжириватель Solid Silicon Cleaner.

### Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала **KS 1010** температура поверхности, окружающей среды и самого материала не должна быть ниже плюс 10°C и выше плюс 30°C. Влажность воздуха на более 75%.

### Рекомендации по применению:

Материал **KS 1010** наносят антигравийным пистолетом с давлением 2,0 -6, 0 атм. Перед нанесением рекомендуется встряхнуть баллон.

### Упаковка, транспортирование и хранение:

Упаковку материала **KS 1010** производят в металлические баллоны емкостью 1.1 л. По согласованию с потребителем допускается использование прочих видов упаковки. Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 30°C и не выше плюс 30°C. В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах от плюс 10°C до плюс 30°C.

### Гарантийный срок хранения KS 1010 под пистолет составляет 24 месяца со дня изготовления.

### Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

